



Produkthauptakte Legierungsdatenblatt

QM-Dok.: ADTC72.DOC
Seite 1 von 1
Änderungsstand.: 4
Änderungsdatum: 31.01.2023



Aurum Dental Trading GmbH • Stresemannstr. 26 • D-40210 • Tel. +49 211 9543 2000 • www.adt-dental-shop.de

Legierung: **ADT C 72**

Kurzbezeichnung: **ADT C 72**

Typ:	Hochgoldhaltige Dentalgusslegierung auf Goldbasis, Typ 4 (extrahart), gem. DIN EN ISO 22674
Farbe:	gelb

Indikationen:	Inlays, Onlays	•
	Kronen	•
	kleine Brücken	•
	Brücken großer Spannweite	•
	Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten	•*
	Modellguss	•

Zusammensetzung:	Au	71,60
(Massenanteile in %)	Ag	12,70
	Cu	10,80
	Ir	0,10
	Pt	3,70
	Zn	1,10

Technische Daten:	Dichte in g/cm ³	15,5
	Vickershärte HV 5/30	(s)220
	Dehngrenze R _{p0,2} in MPa	(s)550
	Bruchdehnung in %	(s)11
	E-Modul in GPa	110
	Schmelzintervall in °C	870-920

Verarbeitung:	Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C	750
	Gießtemperatur in °C	1070
	Tiegel	Graphit/ Keramik
	Aushärten	Nicht aushärtbar

Geeignete Lote:	Verbindungen als Gusslegierung	ADT-Lot 760
------------------------	--------------------------------	-------------

1) Kurzbezeichnungen:

s - Selbstaushärtung, n - nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n

2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:

- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen

Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.

3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.

*) Abhängig vom Kupfergehalt kann es zu Verfärbungen kommen. Wir verweisen hier auf unser Dokument INDIFKGRX.

