ADT C 99

Gusslegierung auf Goldbasis

- entspricht DIN EN ISO 22674
- CE 0044

Typ	Weich, Typ 0
Farbe	gelb
Indikation	■ Inlays, Onlays, Teilkronen ■ Kronen, kleine Brücken

Zusammensetzung

Massenanteile in %	
Au	100,0

Technische Daten

Dichte in g/cm³	19,3
Vickershärte HV 5/30	(s) 30
Dehngrenze $Rp_{0,2}$ in MPa	(s) 30
Bruchdehnung in %	(s) 30
Elastizitätsmodul in GPa	78,5
Schmelzpunkt in °C	1063

s = Selbstaushärtung

Verarbeitung

Vorwärmtemperatur der Gießform in °C	700
Gießtemperatur in °C	1210
Tiegelmaterial	Grafit

Geeignete Lote

Verbindung als Gusslegierung	ADT-Lot C 810
Verbindung als Gusslegierung	ADT-Lot C 760

Revisionsnummer: R0119

ADT AURUM DENTAL TRADING GmbH
Stresemannstraße 26
40210 Düsseldorf

Telefon: +49 211 9543 2000
Telefax: +49 211 9543 2009

E-Mail: info@aurum-dental-trading.de
Internet: www.aurum-dental-trading.de